AKOYA

EFFETTO DECORATIVO PER INTERNI, PERLESCENTE, E MORBIDO AL TATTO, LAVABILE, CARATTERIZZATO DA PARTICOLARI E MODERNI RIFLESSI CHE CONFERISCONO ALL'AMBIENTE UN ASPETTO LUMINOSO, RICERCATO ED ELEGANTE.

E' realizzato con materie prime a basso impatto ambientale, applicabile su qualunque tipo di supporto, previa opportuna preparazione.
Con "AKOYA", si può ottenere un "effetto liscio" se realizzato su supporto uniforme, preparato con fondo SUPERMATT O CASACRIL, oppure si può ottenere un "effetto strutturato" se applicato su supporto preparato coN PAINTQUARTZ. e' altresi possibile ottenere un effetto strutturato partendo da un supporto liscio impiegando le velature microgranulari AKOYA 70 e AKOYA 100
L'aspetto finale della decorazione, con qualunque tecnica venga realizzata è sempre e comunque determinato dell'abilità e dalla fantasia dell'applicatore.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi		Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974		1095 ± 25 g/l
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G5 M2,5	22000 – 35000 cpsw
		G5 M20	6000 – 8000 cps
RESIDUO SECCO TEORICO			42% ± 3% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Assicurarsi che il supporto non sia fresco e umido, fragile o sfarinante; se sono presenti vecchie pitture, bisognerà spazzolare e stuccare le parti lesionate. Se necessario applicare un'isolante fissativo all'acqua

EFFETTO LISCIO

Applicare una o due mani di SUPER MATT o CASACRIL bianco o nella tinta desiderata; ad essicazione avvenuta

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

della mano di fondo (almeno 6-8 ore) applicare due mani di AKOYA diluito con acqua al 20% utilizzando un pennello per velature a setola morbida (tipo Spalter) o guanto di lana merinos o qualsiasi altro attrezzo in base alla tecnica ed alla fantasia dell'applicatore.
Per ottenere finiture perlescenti omogenee applicare AKOYA con rullo a pelo raso. In tal caso si consiglia di preparare il supporto con un fondo in tinta.

EFFETTO STRUTTURATO SU SUPPORTO LISCIO

Applicare una o due mani di velatura perlescente microgranulare AKOYA 70 o AKOYA 100 diluita con acqua al 20% utilizzando un pennello per velature a setola morbida (tipo Spalter) o guanto di lana merinos o qualsiasi altro attrezzo in base alla tecnica ed alla fantasia dell'applicatore.

EFFETTO STRUTTURATO

Applicare una o due mani di PAINT QUARTZ bianco o nella tinta desiderata; ad essicazione avvenuta della mano di fondo (almeno 6-8 ore) applicare due mani di AKOYA diluito con acqua al 20% utilizzando un pennello per velature a setola morbida (tipo Spalter) o guanto di lana merinos o qualsiasi altro attrezzo in base alla tecnica ed alla fantasia dell'applicatore.

MODO D'USO

Applicazione: pennello per velature, guanto
Diluizione: diluito al 20% con acqua
Temperatura di applicazione: 5°C – 35°C
Pulizia degli attrezzi: acqua

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto	1 ÷ 2 ore
	In profondità	18 ÷ 24 ore
Intervallo tra le due riprese	A 20°C, 60% U.R.	4 ÷ 6 ore
RESA TEORICA (in due riprese)	AKOYA	12 ÷ 14 mq/l
RESA TEORICA (resa teorica a due mani)	AKOYA 70	10 ÷ 12 mq/l
	AKOYA 100	9 ÷ 11 g/l
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/l)	200 g/l
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:	(Cat A/l)	60 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la LIGHTSTONE SRL. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne' assumerci alcuna responsabilità.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it