

PAINTQUARTZ S.P.A.**PITTURA AL QUARZO AD ELEVATO POTERE RIEMPITIVO PER INTERNI ED ESTERNI CON SPECIALE PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA****DESCRIZIONE**

Pittura murale al quarzo per interni ed esterni con speciale protezione antivegetativa composta da copolimeri stirolo-acrilici in emulsione acquosa, cariche di quarzo pure selezionate e micro-nizzate, pigmenti coloranti ed additivi

IMPIEGHI

Pittura al quarzo che rappresenta una semplice ed efficace soluzione come tinteggio di finitura, in particolar modo delle facciate esterne, in quanto associa alle caratteristiche della grande versatilità delle pitture sintetiche che la rendono adatta per le tinteggiature di tutte le superfici esterne ed interne, di qualsiasi natura (minerali e/o sintetiche), sia nuove, sia già rivestite con prodotti minerali (calce, cemento, silicati) o sintetici, anche quelle

di un elevato potere riempitivo e di copertura, che permettono di mascherare le piccole imperfezioni dei supporti

CARATTERISTICHE

Riempitiva, elevata copertura, facile applicabilità e pennellabilità.

Conferisce alle superfici tinteggiate un'aspetto omogeneo.

Elevate caratteristiche di adesione al supporto, resistenza all'azione degli agenti atmosferici, elasticità.

L'impiego di pigmenti stabili all'azione dei raggi UV, assicura la stabilità delle tinte anche su superfici particolarmente esposte alle radiazioni solari.

L'aggiunta di uno specifico biocida conferisce al rivestimento finale una spiccata protezione e resistenza all'attacco algale tale da contrastare la formazione e la crescita e sviluppo di agenti biodeteriogeni (alghe, muffe, funghi, ecc) sulla sua superficie esterna.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo come una normale pittura al quarzo.

Dopo l'applicazione e perfetta essiccazione della mano di fondo effettuata con gli specifici primer di fondo (ACRILFIX RS7, LIGHTFIX H20 oppure SOTTOFONDO colorato in tinta) da scegliersi in funzione della natura del fondo e del colore del tinteggio di finitura, procedere all'applicazione della 1a mano di prodotto.

A perfetta essiccazione del la prima mano (almeno 24 H e non oltre le 72H) procedere all'applicazione della mano finale.della natura del fondo e del colore del tinteggio di finitura, procedere all'applicazione della 1a mano di prodotto.

A perfetta essiccazione del la prima mano (almeno 24 H e non oltre le 72H) procedere all'applicazione della mano finale.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero stirolo-acrilico in emulsione acquosa
CARICHE	Cariche micronizzate di quarzo
PESO SPECIFICO	1585 gr/l ± 25 gr/l
VISCOSITÀ	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	66%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	17,5%
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 20,800 circa) - lt 5 - lt 1
DILUIZIONE	Con acqua 1a mano 15% in peso (lt 3-3,500/latta), 2a mano 20% circa (lt 4,00/latta), secondo il fondo
CONSUMI / RESA INDICATIVA	380/450 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/58 /latta a due mani).
ESSICAZIONE	3 / 5 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/c) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 40 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 35 gr/l
CONSERVAZIONE	12 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.



Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.