



RUGIADA LUCIDO

SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO DI QUALITÀ SUPERIORE PER INTERNI ED ESTERNI



DESCRIZIONE

Smalto all'acqua per interni ed esterni in classe A+ composto da copolimeri acrilici in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione del prodotto.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità e lavabilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate. In particolar modo l'impiego del prodotto risulta essere particolarmente indicato in quegli ambienti di vita comunitaria (scuole, asili, mense, ospedali, studi medici e dentistici, servizi igienici,

vani scale, ecc.) ed industriali, ove per esigenze igienico-sanitarie o di migliore manutenzione, si debba operare in ambienti chiusi o poco areati e dove occorra ottenere delle superfici che possano resistere nel tempo a più lavaggi. Può essere altresì applicato su superfici metalliche (es. termosifoni, ecc) e in legno (es. porte, infissi di finestre) in PVC previa adeguata preparazione delle medesime.

CARATTERISTICHE

Inodore, atossico con un contenuto di sostanze organiche volatili (COV) pari a 0,00% (categoria A+).

Facile pennellabilità, antigoccia, ottimo potere coprente .

Aspetto omogeneo, eccezionali caratteristiche di adesione ai supporti e lavabilità, non appiccicoso al tatto, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente a rullo (consigliato a pelo corto), a pennello, a spruzzo.

Prima di procedere all'applicazione del prodotto, preparare adeguatamente il supporto.

Su supporti murari o in cartongesso stuccare accuratamente le eventuali cavillature o irregolarità del supporto ed applicare una mano di fondo eseguita con specifico isolante in funzione della natura della superficie da trattare.

Applicare la seconda mano di smalto ad avvenuta essiccazione della prima (ca 4/6 ore).





DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	lucido
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, pigmenti inorganici ed organici.
PESO SPECIFICO	1200 gr/l ± 20 gr/l
VISCOSITÀ	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	Variabile da 52 % (versione opaco) 57% (versione lucido)
LAVABILITÀ	> 50000 cicli Gardner (DIN 53778)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 16,800 circa), lt 10 (circa kg 12,00) lt 5 (kg 6,000), lt 2,5 (kg 3,000)
DILUIZIONE	Con acqua circa 20% in peso (lt 3-3,500/latta 14 lt), (lt 2,500/latta 10 lt), (lt 1,200/latta 5 lt), (lt 0,600/latta 2,5 lt)
CONSUMI / RESA INDICATIVA	Con acqua circa 20% in peso (lt 3-3,500/latta 14 lt), (lt 2,500/latta 10 lt), (lt 1,200/latta 5 lt), (lt 0,600/latta 2,5 lt)
ESSICAZIONE	A 20°C ed in funzione dell'umidità ambientale circa 2 ore al tatto, 14-18 ore in profondità
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : 0,00 gr/lt
CONSERVAZIONE	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del me-





desimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata/parete da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità. Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

