

## SOLVELACK FERROMICACEO

**SMALTO SINTETICO ANTICORROSIVO DI FONDO FINITURA A BASE DI OSSIDO DI FERRO MICACEO AD EFFETTO ANTICHIIZZANTE**



### DESCRIZIONE

Vernice anticorrosiva a base di ossido di ferro micaceo, ad effetto antichizzante. Indicata per la protezione e la decorazione di manufatti in ferro sia come mano di fondo protettiva che come finitura.

CARATTERISTICA (prodotto non applicato)	MOTODO DI ANALISI	RISULTATO (range di tolleranza)
<b>PESO SPECIFICO</b>	ISO 2811:1974	1490 ± 30 g/l
<b>VISCOSITA' (Misura del tempo di efflusso)</b>	-	Leggermente tixotropico
<b>RESIDUO SECCO TEORICO</b>	-	80% ± 1% in peso
<b>VOC (sostanze organiche volatili)</b>	-	20% ± 2% in peso

N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parametri diversi in funzione della tinta realizzata.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Pulire accuratamente il supporto sia nuovo che da riverniciare. Su ferro già verniciato carteggiare e irruvidire le parti ricoperte; su ferro nuovo, lasciare formare la ruggine per distruggere la calamina quindi spazzolare energicamente. Volendo aumentare la resistenza all'esterno, applicare

una mano di antiruggine e quindi una o due mani di SOLVELACK FERROMICACEO opportunamente diluita. Non verniciare in condizioni di umidità superiori al 60% di U.R.

**MODO D'USO**

Applicazione: pennello, spruzzo, rullo, diluire al 15% max con acquaragia extra o con diluente sintetico Per una finitura omogenea e satinata applicare a spruzzo.

Temperatura di applicazione: 5° ÷ 40°C

Pulizia degli attrezzi: diluente sintetico

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO**

<b>ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)</b>	fuori polvere	2 ÷ 3	ore
	fuori tatto	4 ÷ 6	ore
	completa	22 ÷ 28	ore
<b>SOVRAPPLICAZIONE</b>	(a 20°C; umidità relativa 60%)	24	ore
<b>RESA TEORICA (per mano)</b>	(a seconda della diluizione)	10 ÷ 12	Mq/l
<b>VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)</b>	(Cat A/l)	500 g/l	
<b>il prodotto pronto all'uso contiene al massimo</b>		450 g/l	

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

**AVVERTENZE**

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'inflammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

