SOLVELACK LUCIDO BIANCO

SMALTO SINTETICO EXTRA BRILLANTE AD ALTO SOLIDO, A BASE DI RESINE ALCHIDICHE-URETANICHE INDICATO PER ESTERNI ED INTERNI.

DESCRIZIONE

Smalto sintetico extra brillante ad alto solido, a base di resine alchidiche-uretaniche indicato per esterni ed interni. Dotato di buona pennellabilità, facilità di applicazione, ottima dilatazione, durezza del film,
elasticità e prolungata resistenza nel tempo anche all'esterno.

CARATTERISTICA (prodotto non applicato)	MOTODO DI ANALISI	RISULTATO (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1150 ± 100 g/l
VISCOSITA' (Misura del tempo di efflusso)	ISO 2431:1993 (DIN 6)	50'' ÷ 1'20''
RESIDUO SECCO TEORICO		75% ± 2% in peso
VOC (sostanze organiche volatili)		25% ± 2% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, CICLO APPLICATIVO E MODO D'USO

Legno nuovo (per esterno)
verificare che l'umidità del legno non superi il 15%; carteggiare.
Quindi si può procedere in due modi:
a) una mano di IMPREGNANTE trasparente e una mano di SOLVELACK LUCIDO.
b) 2 mani di SOLVELACK LUCIDO.

Legno vecchio (per esterno)
carteggiare a fondo; in caso di completa asportazione della vecchia vernice, procedere come per il legno nuovo, altrimenti applicare due mani di SOLVELACK LUCIDO.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

Legno nuovo o vecchio (all'interno)
sostituire la prima mano di smalto o di impregnante con un fondo tipo CEMENTITE, dopo 36-48 ore, carteggiare, quindi applicare una mano di SOLVELACK LUCIDO.

Ferro
pulire accuratamente il supporto sia nuovo che da riverniciare. Su ferro già verniciato carteggiare e irruvidire le parti ricoperte; su ferro nuovo, lasciare formare la ruggine per distruggere la calamina quindi spazzolare energicamente. Applicare una mano di antiruggine e due mani di SOLVELACK LUCIDO.
Non verniciare in condizioni di umidità superiori al 60% di U. R..

Attendere almeno 24-36 ore tra una mano e l'altra di SOLVELACK LUCIDO.
Applicazione: pennello, rullo.
Diluizione: pronto all'uso.
Temperatura di applicazione: 5° ÷ 40°C.
Pulizia degli attrezzi: diluente sintetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO			
ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	fuori polvere	2 ÷ 3	minuti
	fuori tatto	7 ÷ 10	ora
	completa	24 ÷ 36	ore
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	24 ÷ 36	ora
BRILLANTEZZA	ISO 2813:1978	80 ÷ 95	gloss
RESA TEORICA	(a seconda della diluizione)	12 ÷ 14	Mq/l
VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)	(Cat A/I)	300 g/l	
il prodotto pronto all'uso contiene al massimo		300 g/l	

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE
Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature.
Consultare la relativa scheda di sicurezza.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it