STARLIGHT

GLITTER POLIESTERI IN PASTA A TAGLIO PRISMATICO. NON OLEOGRAFICI.

Effetto decorativo per interni, perlescente, lavabile, caratterizzato da particolari e moderni riflessi che conferiscono all'ambiente un aspetto luminoso, ricercato ed elegante. E' realizzato con materie prime a basso impatto ambientale, applicabile su qualunque tipo di supporto, previa opportuna preparazione.
L'effetto "liscio" si presenta compatto e morbido al tatto, mentre l'effetto "trama" è arricchito dalle sabbie che lo rendono moderatamente ruvido al tatto e riempitivo. Entrambi sono realizzati su supporto uniforme, preparato con un fondo specifico.
Applicando STARLIGHT su supporto preparato col rivestimento PAINTQUARTZ si può ottenere un effetto "strutturato". L'aspetto finale della decorazione, con qualunque tecnica venga realizzata è sempre e comunque determinato dell'abilità e dalla fantasia dell'applicatore.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi		Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974		1095 ± 25 g/l
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G5 M2,5	22000 – 35000 cpsw
		G5 M20	6000 – 8000 cps
RESIDUO SECCO TEORICO			42% ± 3% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Assicurarsi che il supporto non sia fresco e umido, fragile o sfarinante; se sono presenti vecchie pitture, bisognerà spazzolare e stuccare le parti lesionate. Se necessario applicare un'isolante fissativo all'acqua della gamma Lightstone.
Ad essiccazione avvenuta, seguire il ciclo applicativo in funzione del tipo di finitura che si desidera ottenere.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

EFFETTO LISCIO

posare una o due mani di fondo nella tinta prevista dalla cartella colori. Dopo 6 – 8 ore applicare due mani di STARLIGHT , diluito con acqua al 10% utilizzando un pennello per velature a setola morbida o guanto di lana merino.

MODO D'USO

Applicazione: pennello per velature, guanto, frattone di plastica o acciaio
Diluizione: diluito al 10% con acqua, per effetto "liscio"
pronto all'uso per effetto "strutturato"
Temperatura di applicazione: 5°C – 35°C
Pulizia degli attrezzi: acqua

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto	1 ÷ 2 ore
	In profondità	18 ÷ 24 ore
Intervallo tra le due riprese	A 20°C, 60% U.R.	4 ÷ 6 ore
RESA TEORICA (in due riprese)		6 ÷ 8 mq/l
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/l)	200 g/l
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:	(Cat A/l)	60 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la LIGHTSTONE SRL. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne' assumerci alcuna responsabilità.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it