CALCIS STONE PICTURA

PITTURA MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL.

DESCRIZIONE

Pittura minerale biocompatibile composta da grassello di calce di fossa totalmente idratato e lungamente stagionato, cariche carbonatiche micronizzate pure e selezionate e pigmenti inorganici naturali, per la coloritura dai toni morbidi e naturali degli intonaci d'edifici storici e moderni.

IMPIEGHI

Specifica per l'esecuzione di tinteggi antivegetativi naturali dai toni morbidi e naturali su superfici interne ed esterne di nuova o antica formazione, facilmente applicabile con le normali tecniche applicative tipiche delle opere di tinteggiatura che si rifanno ai prodotti minerali.
La natura dei componenti unitamente all'impiego di pigmenti inorganici naturali conferisce alle superfici tinteggiate quei toni caldi e naturali propri delle antiche coloriture alla calce.

CARATTERISTICHE

Naturale, ecologica, traspirante, antimuffa naturale, antibatterica, disinfettante, anticondensa, deumidificante, antistatica.

NOTE APPLICATIVE

Si applica preferibilmente su superfici minerali assorbenti perfettamente essiccate, pulite, prive di parti in fase di stacco o pulverulenti, rustiche o tirate fini al civile, a pennello (consigliato), a rullo, a spruzzo e con airless direttamente sulle superfici da tinteggiare senza ricorrere all'impiego d'isolanti di qualsiasi natura.
Su superfici nuove tirate al civile prevedere l'applicazione di tre mani di pittura.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	Opaco vellutato.
PH	≥ 12,5
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE SD (DIN 52615)	0,050 m
PESO SPECIFICO	1300 gr/l ± 25 gr/l

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

DATI TECNICI	
VISCOSITÀ	8500 cps (Viscosimetro Brookfield)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione - tinte medio tenui
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 18,200 circa)
DILUIZIONE	Con acqua al 40 /60 % in peso (lt 7÷ 11 per latta)
CONSUMI / RESA INDICATIVA	350/400 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 45/50 /latta a due mani).
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 5 gr/l
CONSERVAZIONE	Nessun limite di tempo nella confezione originale al riparo dal gelo e dalle fonti di calore

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.
In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore. Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.
Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.
Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla forniture a originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.
Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).
Dopo l'applicazione tenere protette le superfici dall'acqua battente per almeno 48 ore
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it