



CEMENTITE H2O

FONDO ALL'ACQUA PER LEGNO A BASE DI RESINE ACRILICHE.



DESCRIZIONE

Fondo all'acqua per legno a base di resine acriliche. Presenta dilatazione e pennellabilità ottime, copertura e punto di bianco buoni ed è perfettamente carteggiabile a secco. Può essere applicato all'interno su qualsiasi supporto di legno o di muratura. E' consigliato per ospedali, scuole, uffici, locali pubblici ed ambienti ove l'aerazione sia scarsa.

CARATTERISTICA (prodotto non applicato)	MOTODO DI ANALISI	RISULTATO (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1390 ± 20 g/l
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G5 M2,5 11000 – 16000 cps
		G5 M20W 6000 – 9000 cps
RESIDUO SECCO TEORICO		57 ± 2% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO: applicare direttamente CEMENTITE H2O anche sulle zone ove sarebbe necessaria una stuccatura.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: carteggiare bene e quindi applicare CEMENTITE H2O.

MURO NUOVO: applicare una mano di isolante diluito opportunamente per evitare la formazione della

pellicola superficiale lucida, che potrebbe essere causa di distacco del film successivo. Quindi applicare CEMENTITE H2O.

MURO GIÀ VERNICIATO: carteggiare a fondo e quindi applicare CEMENTITE H2O.



MODO D'USO e CICLO APPLICATIVO

APPLICAZIONE:

A PENNELLO: diluizione con acqua: 1a mano al 3-5 %; 2a mano tal quale.

A RULLO: diluizione con acqua al 3-5%.

A SPRUZZO: diluizione con acqua al 10-15%.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: 5 ÷ 30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: acqua.

Una buona aerazione facilita l'essiccazione del prodotto applicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	fuori polvere	1	ora
	completa	24 ÷ 36	ore
RESA TEORICA	Per una mano	8 ÷ 10	Mq/l
CARTEGGIATURA	Superate le	24	ore
SOVRAPPLICAZIONE(eventuale)	(a 20°C; umidità relativa 60%)	24	ore
VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)	(Cat A/d)	130 g/l	
il prodotto pronto all'uso contiene al massimo		95 g/l	

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'inflammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

