EUROLIGHT

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

DESCRIZIONE
Idropittura murale traspirante per interni composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi

IMPIEGHI
La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato

CARATTERISTICHE
Traspirante, antigoccia, ottimo potere coprente e punto di bianco, facile applicabilità e pennellabilità. Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.mento.

NOTE APPLICATIVE
Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.
Dopo la mano di fondo con apposito Primer e l'eventuale stuccatura delle piccole cavillature, applicare la seconda mano dopo 2 / 3 ore e comunque occorre accertarsi che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco vellutato
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1630 gr/l ± 50 gr/l
VISCOSITA' 20°C	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	60%

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

DATI TECNICI	
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	5%
LAVABILITA'	Circa 500 cicli Gardner (DIN 53778)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione nelle tinte pastello
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 22,700)
DILUIZIONE	Con acqua potabile lt 4,5 – 5,5/latta in funzione delle condizioni ambientali, della temperatura e dell'assorbimento del supporto
CONSUMI / RESA INDICATIVA	circa mq 45-55 /latta
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.
Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.
L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it