



ROAD PAINT

VERNICE SPARTITRAFFICO

**DESCRIZIONE**

Vernice spartitraffico a base di resine alchidiche a rapida essiccazione non ingiallenti e resine clorocaucciù, dotata di buona resistenza all'ingiallimento, all'olio lubrificante e alla benzina, all'abrasione.

Per applicazioni su superfici in cemento effettuare una prova di adesione.

CARATTERISTICA (prodotto non applicato)	MOTODO DI ANALISI	RISULTATO (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1570 ± 20 g/l
VISCOSITA' (Misura del tempo di efflusso)	ISO 2431:1993 (DIN 6)	55" ÷ 1'20"
RESIDUO SECCO TEORICO		73% ± 1% in peso
VOC (sostanze organiche volatili)		27% ± 1% in peso

N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parametri diversi in funzione della tinta realizzata.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, CICLO APPLICATIVO

Il manto stradale deve essere pulito e asciutto, esente da polvere o grasso. Applicare ROAD PAINT opportunamente diluita.

Applicazione: spruzzo, rullo o pennello.

Diluizione: con diluente nitro (a spruzzo diluire al 10-20%; a pennello o rullo diluire al 5-10%)

Temperatura di applicazione: 5° ÷ 35°C

Pulizia degli attrezzi: diluente sintetico





CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	fuori tatto	10 ÷ 12	minuti
	pedonabilità	25 ÷ 30	minuti
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	2 ÷ 3	ore
RESA TEORICA	(a seconda della diluizione)	1,5 ÷ 2	mq/kg

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'inflammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

