



## SILOXANFIX 108

### FONDO FISSATIVO SILOSSANICO



#### DESCRIZIONE

Primer silossanico costituito da resine silossaniche in soluzione acquosa.

#### IMPIEGHI

SILOFIX 108 è un primer trasparente, all'acqua uniformante degli assorbimenti del supporto indispensabile per ogni ciclo applicativo delle pitture e dei rivestimenti murali a base silossanica, indicato per superfici esterne ed interne nuove e non sfarinanti. Su muri vecchi è possibile l'applicazione dei prodotti silossanici, ma, in tal caso, è bene effettuare un test campione

#### CARATTERISTICHE

Prodotto conforme alla normativa tedesca Din 18558.

Unitamente alla spiccata idrorepellenza - tale da non permettere all'acqua piovana di ristagnare sulla superficie evitando in tal modo la formazione di muffe superficiali e di penetrare nel le murature - associa un'ottima permeabilità al vapore - grazie ad una struttura microporosa che permette all'umidità, presente nella muratura, di essere smaltita all'esterno sotto forma di vapore. Presenta un'elevata resistenza al PH alcalino del supporto e spiccate caratteristiche antisale

#### NOTE APPLICATIVE

Prodotto pronto all'uso, si applica a rullo, a pennello, a spruzzo come un normale isolante ad una mano, avendo cura di applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare delle parti non trattate.

#### DATI TECNICI

<b>ASPETTO PRODOTTO ESSICATO</b>	trasparente
<b>PH</b>	≥ 9
<b>LEGANTE</b>	Resine silossaniche in emulsione acquosa
<b>PESO SPECIFICO</b>	950 / 1.100 gr./lt.
<b>RESIDUO SECCO</b>	12±1%
<b>RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE (SD) DIN 52615</b>	0,18 m





<b>DATI TECNICI</b>	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (W)</b>	0,10 kg/m <sup>2</sup> ·h0,5
<b>CONFEZIONI</b>	Taniche da lt 5, lt 10, lt 25
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso
<b>RESA</b>	8/10 mq /lt in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>ESSICAZIONE</b>	A 20°C asciutto 3-5 ore, sopra verniciabile 12 ore
<b>VALORI LIMITE DI VOC</b>	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/h) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 10 gr/l

**AVVERTENZE**

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

