

## SUPER MATT

### IDROPITTURA MURALE EXTRA LAVABILE BIVALENTE (ISOLA E COPRE) PER INTERNI ED ESTERNI



#### DESCRIZIONE TECNICA

Idropittura murale EXTRA lavabile per interni ed esterni composta da una combinazione di copolimeri e micro polimeri stirolo acrilici in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micro-nizzate ed additivi.

#### IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche prestazionali che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, in modo particolare quelle finite a gesso o costituite da cartongessi senza la necessità di applicare un primer di fondo, ed ottenere un effetto finale liscio, vellutato al tatto, particolarmente opaco al fine di minimizzare visivamente le eventuali imperfezioni del supporto

SUPER MATT, grazie alle caratteristiche dei polimeri impiegati che conferiscono al prodotto applicato e perfettamente essiccato caratteristiche di bassissimo assorbimento d'acqua, costituisce anche il fondo ideale per l'applicazione di qualsiasi idropittura, smalti all'acqua e finiture decorative ad esso sovrapplicate.

#### CARATTERISTICHE

Inodore, atossico, facile pennellabilità e stendibilità, anti goccia, eccezionale potere coprente ed isolante, punto di bianco, adesione al supporto, elasticità, lavabilità, bassa presa di sporco. Eccezionale aspetto opaco, vellutato al tatto, resistente all'ingiallimento.

#### NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Applicare direttamente sulla superficie da tinteggiare.

Applicare la seconda mano di pittura finale dopo 2 / 3 ore e comunque occorre accertarsi che la prima mano sia ben essiccata.

#### DATI TECNICI

<b>ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO</b>	Opaco vellutato
<b>PH</b>	≥ 8

<b>DATI TECNICI</b>	
<b>LEGANTE</b>	Miscela di copolimeri stirolo acrilici e micro polimeri acrilici in emulsione
<b>CARICHE</b>	Cariche micronizzate, biossido di titanio.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1490 gr/l ± 50 gr/l
<b>RESIDUO SECCO</b>	60%
<b>SECCO RESINA SU SECCO TOTALE</b>	19%
<b>LAVABILITÀ</b>	> 30000 cicli Gardner (DIN 53778)
<b>COLORI</b>	Bianco, colori di cartella ed al campione
<b>CONFEZIONI</b>	Latte da lt 14, latta lt 5, latta lt 1
<b>DILUIZIONE</b>	Con acqua: 1a mano 15% in peso (lt 3,100) ; 2a mano 5-10% in peso (lt 1-2,00 lt)
<b>CONSUMI / RESA INDICATIVA</b>	160-200 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 95/13/latta ) a una mano
<b>ESSICCAZIONE</b>	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
<b>VALORI LIMITE DI VOC</b>	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
<b>CONSERVAZIONE</b>	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

**AVVERTENZE**

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodot-



to, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete / facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve). Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione finale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

