CASACRIL

IDROPITTURA MURALE SUPER LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI DI QUALITÀ SUPERIORE

DESCRIZIONE

Idropittura murale super lavabile per interni ed esterni composta da copolimeri stirolo acrilici in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiature di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, sia nuove sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato. Tali caratteristiche lo rendono adatto per la tinteggiatura diretta (senza mano di primer di fondo) di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (cartongesso, intonaco al civile, ecc) sia già tinteggiate, fatto salvo l'applicazione dello specifico primer di fondo in caso di superfici pulverulente o a base gesso.

CARATTERISTICHE

Inodore, atossico, facile pennellabilità e stendibilità, antigoccia, eccezionale potere coprente, punto di bianco, elasticità ed adesione al supporto. Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo. Dopo l'eventuale applicazione della mano di fondo con apposito primer e l'eventuale stuccatura delle piccole cavillature/imperfezioni, applicare la seconda mano dopo 2 / 3 ore e comunque occorre accertarsi che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	Opaco vellutato
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero stirolo acrilico in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

DATI TECNICI	
PESO SPECIFICO	1570 gr/l ± 50 gr/l
RESIDUO SECCO	57%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	13%
LAVABILITÀ	≥ 18000 cicli Gardner (UNI 10560)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 22,5 circa), Latte da lt 10 (kg 16 circa), Latte da lt 5 (kg 8 circa), Latte da lt 2,5 (kg 4 circa), barattolo da lt 1(kg 1.600 circa)
DILUIZIONE	Con acqua potabile lt 3- 4,5/latta da lt 14. Con acqua potabile lt 2,2- 3,2/latta da lt 10 Con acqua potabile lt 1,1- 1,6/latta da lt 5 Con acqua potabile lt 0,5- 0,8/latta da lt 2,5 Con acqua potabile lt 0,2- 0,3/latta da lt 1
CONSUMI / RESA INDICATIVA	Secondo il fondo circa mq 55/60/latta da lt 14 a due mani Secondo il fondo circa mq 40/43/latta da lt 10 a due mani Secondo il fondo circa mq 20/21/latta da lt 14 a due mani Secondo il fondo circa mq 10/10,5/latta da lt 2,5 a due mani Secondo il fondo circa mq 3,9/4,3/barattolo da lt 1 a due mani.
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto. Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo. Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

scostamenti di colore. Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità. Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate. L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie. Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it