POLY FLOOR 55 - ABSTRACT

SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE AL SOLVENTE PER IL TRATTAMENTO DIRETTO (SENZA APPLICAZIONE DI PRIMER DI FONDO) DI SUPERFICI IN CLS (CEMENTO) E VERNICIATURE INDUSTRIALI (METALLI, MACCHINE UTENSILI, ECC), PER INTERNI ED ESTERNI.

Consumo teorico variabile in funzione della tipologia, della diluizione e dell'assorbimento del supporto:
A una mano: 60 – 100 g/mq di POLY FLOOR 55
A due mani- 100 – 150 g/mq di POLY FLOOR 55

RAPPORTI DI MISCELAZIONE E RESA TEORICA

POLY FLOOR 55	CATALIZZATORE 5095 (Catalisi al 40%)	DILUENTE EPOSSIDICO LENTO	RESA TEORICA AD UNA MANO	RESA TEORICA A DUE MANI
Kg 1	KG 0,400	1° mano: Max gr 210 2° mano: Max gr 140	Mq 10 - 16	Mq 6,50 - 10
Kg 2,5	KG 1,000	1° mano: Max gr 525 2° mano: Max gr 350	Mq 25 - 40	Mq 16 - 25
Kg 5	KG 2,000	1° mano: Max gr 1050 2° mano: Max gr 700	Mq 50 - 80	Mq 33 - 50
Kg 20	KG 8,00	1° mano: Max gr 4200 2° mano: Max gr 2800	Mq 200 - 330	Mq 130 - 200

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

CICLO APPLICATIVO

Metallo

Metallo

Il prodotto, catalizzato ed eventualmente diluito è applicabile direttamente sul supporto.

La seconda mano (fondo o finitura) deve essere applicata dopo la completa evaporazione del solvente contenuto nella prima e non oltre le 24 ore altrimenti è necessaria la carteggiatura della prima per garantire l'ancoraggio della seconda.

Cemento

Per una finitura omogenea applicare la seconda mano di POLY FLOOR 55 (diluizione max 15% prima mano e 10% seconda mano) almeno dopo 3 ore dalla prima e non oltre le 24 ore altrimenti è necessaria la carteggiatura della prima mano per garantire l'ancoraggio della seconda.

TEMPO DI VITA UTILE DEL PRODOTTO CATALIZZATO (POT LIFE): 4-5 ORE

Applicazione: Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo
Pulizia degli attrezzi: diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO		
		Cat. 5095
ESSICCAZIONE	fuori polvere	20' ÷ 25'
	fuori tatto	90' ÷ 120'
	completa	15-24 ore pedonabile 48-72 ore carrabile
SPESSORE CONSIGLIATO	IL10-14	30 ÷ 50 micron

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it