

## EUROLACK LUCIDO

Smalto murale all'acqua lucido per interni ed esterni



### DESCRIZIONE

Smalto murale all'acqua per interni ed esterni composto da copolimeri acrilici in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione del prodotto.

### IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità e lavabilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate.

In particolar modo l'impiego del prodotto risulta essere particolarmente indicato in quegli ambienti di vita comunitaria (scuole, asili, mense, ospedali, studi medici e dentistici, servizi igienici, vani scale, ecc.) ed industriali,

ove per esigenze igienico-sanitarie o di migliore manutenzione, si debba operare in ambienti chiusi o poco areati e dove occorra ottenere delle superfici che possano resistere nel tempo a più lavaggi

### CARATTERISTICHE

Inodore, atossico. Facile pennellabilità, antigoccia, ottimo potere coprente.

Aspetto omogeneo, eccellente adesione ai supporti, perfettamente lavabile non appiccicoso al tatto, resistente all'ingiallimento.

### NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo (consigliato a pelo corto), pennello, spruzzo.

Prima di procedere all'applicazione del prodotto, preparare adeguatamente il supporto.

Su supporti murari o in cartongesso stuccare accuratamente le eventuali cavillature o irregolarità del supporto ed applicare una mano di fondo eseguita con specifico isolante in funzione della natura della superficie da trattare.

Applicare la seconda mano di smalto ad avvenuta essiccazione della prima (ca 4/6 ore) in fase di stacco o pulverulenti, rustiche o tirate fini al civile, a pennello (consigliato), a rullo, a spruzzo e con airless direttamente sulle superfici da tinteggiare senza ricorrere all'impiego d'isolanti di qualsiasi natura.

Su superfici nuove tirate al civile prevedere l'applicazione di tre mani di pittura.

DATI TECNICI	
<b>Aspetto prodotto essiccato</b>	lucido
<b>PH</b>	≥ 8
<b>Legante</b>	Copolimero vinil-versatato in emulsione
<b>Cariche</b>	Cariche micronizzate, pigmenti inorganici ed organici.
<b>Peso specifico</b>	1200 gr/l ± 20 gr/l
<b>Viscosità</b>	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
<b>Secco resina su secco totale</b>	Variabile da 51 % (versione opaco) 54% (versione lucido)
<b>Lavabilità</b>	> 40000 cicli Gardner (DIN 53778)
<b>Colori</b>	Bianco, colori di cartella ed al campione
<b>Confezioni</b>	Latte da lt 14 (kg 16,800 circa), lt 10 (circa kg 12,00) lt 5 (kg 6,000), lt 2,5 (kg 3,000),
<b>Diluizione</b>	Con acqua circa 20% in peso (lt 3-3,500/latta 14 lt), (lt 2,500/latta 10 lt), (lt 1,200/latta 5 lt), (lt 0,600/latta 2,5 lt)
<b>Consumi / resa indicativa</b>	Circa 170 gr/mq, secondo il fondo (mq 100/latta 14 lt), (mq 70/latta 14 lt), (mq 35/latta 5 lt), (mq 18/latta 2,5 lt) a due mani.
<b>Essiccazione</b>	A 20°C ed in funzione dell'umidità ambientale circa 2 ore al tatto, 14-18 ore in profondità
<b>Valori limite di VOC</b>	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 27 gr/l
<b>Conservazione</b>	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

## AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti

di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata/parete da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità. Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate. L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

